

PIERI CURING TP 2002

SINTĒTISKA PRETIZŽŪŠANAS EMULSIJA

Apraksts

PIERI CURING TP 2002 efektīvi aizsargā svaiga betona virsmas no priekšlaicīgas mitruma iztvaikošanas cietēšanas laikā. CURING TP 2002 ir lietošanai gatavs produkts bez smaržas. Nav toksisks. Viegli uzklājams ar smidzinātāju. Tas nodrošina sekojošas priekšrocības:

- samazina virsmas plaisāšanu;
- novērš kaļķu izdalīšanos;
- paaugstina nodilumizturību;
- palielina grīdas ekspluatācijas laiku;
- samazina porainību.

Pielietošana

Uz betona virsmas uzklātā PIERI CURING TP 2002 emulsija izveido plēvi, kas aiztur ūdens iztvaikošanu un nodrošina labvēlīgus apstākļus hidratācijas procesam līdz brīdim, kad betons ir pilnīgi sacietējis. Ar PIERI CURING TP 2002 emulsiju var apstrādāt betona plāksnes; ietves plāksnes; industriālās grīdas; pamatu elementus; kolonnas.

Iestrāde

PIERI CURING TP 2002 ir lietošanai gatavs produkts. Rūpīgi samaisīt (sakratīt) pirms darba uzsākšanas. Uzklāt uz svaigas, tikko apstrādātas betona virsmas ar smidzinātāju. Svaigu emulsiju no instrumentiem notīra ar ūdeni. Sacietējušas emulsijas tīrīšanai izmanto šķīdinātāju.

PIERI CURING TP 2002 plēvi no betona virsmas noberž transporta kustības rezultātā. Ja betonu turpmāk paredzēts pārklāt ar vēl kādu segumu vai ir kādas citas prasības, virsmu nomazgā ar sārmainu mazgāšanas līdzekli (RENOVASOL vai citu) un auksta ūdens strūklu.

PIERI CURING TP 2002 emulsiju nav ieteicams pielietot: uz vertikālām un slīpām atveidnota betona virsmām, kā arī uz krāsaina pigmentēta betona.

Izlietojums

150 līdz 250 g/m² (vai 4 līdz 7 m² /l), **ieteicamais – 250 g/m²**

5 m²/l nodrošina 90% aizsardzību uz pirmajām 6 stundām un 85% - turpmākajām 24 stundām;

4 m²/l nodrošina 100% aizsardzību uz pirmajām 6 stundām un 93% - turpmākajām 24 stundām.

Tehniskie dati

Lietošanai gatava baltas krāsas sintētiska emulsija;

- emulsija nesatur šķīdinātājus; bez smaržas; nav toksiska;
- viskozitāte: 1'20±20s Iso cup N° 4 pie 23°C;
Brookfield needle N° 3 speed 60tr/mn pie 20°C;
200-450 c Puazi;
- sausas masas saturs: 34,5±2,5 (NF T 30-084);
- pelnu saturs ≤ 1% (NF T 30-012);

- blīvums $0,94 \pm 0,02$;
- pH $7,5 \pm 1$;
- sasalst pie -3°C ; produktu atkausēt un rūpīgi samaisīt;
- lietošanai ieteicamās PIERI sprauslas X10 vai X18;
- aizsardzības koeficients NF P 18-371:
 - 96% pēc 6 stundām;
 - 92% pēc 24 stundām.

Uzglabāšana

1 gads slēgtā iepakojumā. Izvairīties no sasilšanas un sasalšanas.

Iepakojums

30 l kanna; 220 l muca 1050 l kontainers

Drošība

Darbam ar **PIERI CURING TP 2002** nav īpašu drošības prasību. Ja produkts nokļūst uz ādas, tas jānoskalo ar ūdeni un ziepēm. Ja produkts nokļūst acīs, tās jāizskalo ar ūdeni un jāmeklē medicīniskā palīdzība.

Transportēšana

Nav īpašu prasību.