

TARRA-POVIX

BETONA SAISTVIELA

Īpašības

TARRA-POVIX ir betona saistviela uz vinilacetāta bāzes, kas uzlabo betona iestrādi, labāk sasaista masu un pielīmē svaigo betonu pie vecā sacietējušā betona. Betons, kam pievienots TARRA-POVIX, ir noturīgāks pret laika apstākļiem, neput un ir pasargāts no vāju skābju un sārnu iedarbības.

Pielietošana remontdarbos

- Betona iestrāde objektā uz vietas: elementi, kāpnes, palodzes, mozaīkas utt. Izlīdzināšanas un apdares darbi
- Ražošanas telpu, balkonu, dzīvojamo telpu, garāžu un noliktavu grīdas.
- Sienu labošana pirms izlīdzināšanas.
- Saistviela starp veco un jauno betonu.

Pielietošanas instrukcija

Apstrādājamā virsma jāaplaista ar ūdeni vienu dienu pirms betonēšanas darbu sākšanas. Ja virsma ir ļoti sausa, laistīšanu jāatkārto dažas stundas pirms betonēšanas.

Saistjava līmēšanai

Sajauc 1 daļu cementa un 2 daļas grants. Maisījumam pievieno ūdenī atšķaidītu TARRA-POVIX ar aprēķinu, lai javas masa būtu šķidra. TARRA-POVIX un ūdens attiecība ir 1:3. Sagatavoto javu ar otu uzklāj uz betona virsmas pirms betonēšanas. Java nedrīkst sacietēt līdz betonēšanas darbu sākumam!!!

Betons remontdarbiem

Atšķaida TARRA-POVIX ar ūdeni attiecībā 1:3 un lieto kā iejaucamo ūdeni betonā.

Apmetums remontdarbiem

Pievieno TARRA-POVIX javai 10% apjomā no cementa masas.

Tehniskie dati

Izejviela	polivinilacetāta emulsija
Krāsa	balts šķidrums
Blīvums	1070 kg/m ³
pH	4-5
Uzglabāšana	slēgtā traukā, sargāt no sasalšanas
Iepakojums	3 kg vai 10 kg plastmasas kannā