

PIERI® CIRE E-31

Šķidra veidņu smērviela, augstas kvalitātes betona virsmām

Apraksts

Pieri® Cire E-31 nodrošina augstas kvalitātes arhitektūras betona virsmu, vienlīdz izmantojams gan ar pelēko un balto cementu, gan ar krāsaino betonu.

Pēc nožūšanas izveidojas plāna vaska kārtā, kas ir izturīga pret lietu un betona abrazivitāti. Pieri® Cire E-31 atvieglo betona plūsmu veidnē un aizkavē burbuļu veidošanos uz virsmas.

Iestrāde

Ar Pieri® Cire E-31 var apstrādāt tīras metāla un noslēgtas, laminētas koksnes veidnes.

Vasku uzklāj izsmidzinot ar tam piemērotā spiediena iekārtu, ar vienu litru vaska var noklāt 20 – 25 m² veidņu virsmas. Pēc vaska uzklāšanas ieteicams nogaidīt 15 minūtes, līdz tas nožūst, tad sākt betonēšanas darbu.

Tehniskie raksturlielumi

- Salmu dzeltens šķīdums;
- Blīvums 0.81 ± 0.02;
- Viskozitāte 32 ± 2 s Afnor cup N2,5 [20°C];
- Uzliesmošanas temperatūra 37°C (SETAFLASH method).
- Patēriņš 20-25m² /l.

Uzglabāšana

2 gadi oriģinālā, neatvērtā, cieši noslēgtā traukā.

Iepakojums

25 l kanna;
220 l muca;
1000 l kontainers.

Drošība

Uzliesmojošs. Darba laikā nesmēķēt.

Ieteicamie ugunsdzēsāmie aparāti: pulveris, putas vai oglekļa dioksīds.

Plašāka informācija pieejam drošības datu lapā.

ADR klase III, UN1268